



ACABADOS INSTITUCIONALES FONDEO CEMENTOSO - ACABADO ACRILICO IDEAL PARA EXTERIORES

El sistema "PLASTITEX CEMENTOSO" se compone de una amplia gama de estucos cementosos impermeables, económicos y prácticos, comparables con texturas convencionales acrílicas por los acabados que se pueden obtener. Se pueden aplicar tanto en interiores como exteriores, en superficies de concreto, mortero y mampostería. Se presentan en una amplia gama de colores pastel: blanco, gris, ostión, durazno, salmón, miel, crema, marfil, café, verde y azul. La línea "PLASTITEX CEMENTOSO" ofrece enormes ventajas en comparación con aplanados y estucos tradicionales al sobresalir por su alta capacidad de cubrimiento, amplio tiempo abierto para realizar los acabados deseados, excelente capacidad reológica para obtener diversidad de texturas, además de su alta capacidad impermeable. Con un acabado de "PLASTITEX ACRILICO", este sistema combina todas las ventajas que ambas tecnologías nos brindan como impermeabilidad, flexibilidad, extraordinaria apariencia final, y durabilidad.

Este tipo de revestimiento para muros interiores y exteriores, es ideal para colocarlo en sustratos porosos de Concreto, Mortero o Mampostería, pudiendo eliminar el aplanado, afinado, textura y pintura, en solo dos pasos, los cuales se indicaran a continuación:

PREPARACION DE SUPERFICIE

- a).- Limpieza de la superficie.- Se deberá eliminar del sustrato, partículas sueltas, pintura, maderos, clavos y alambres, así como polvo que interfiera con la adherencia del recubrimiento.
- b).- Restaurar oquedades, y eliminar protuberancias de concreto que sobrepasen de 1 a 2 mm, que provoque aumentar el grosor de la primera capa del recubrimiento.
- c).- En caso de que la superficie sea de concreto y tenga poca o nula la porosidad, deberá lavarse el muro con ácido muriático al 15%, o abrir la porosidad por un método mecánico (cepillo de alambre, martelinado, carda, etc..).

APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO

Primera capa:

-Humedecer la superficie antes de aplicar el PLASTITEX BASE gris, el cual se preparará con 10 lts de agua por saco de 40Kg, aplicando con llana hasta cubrir la superficie base.

- Después de aplicado el material, se floteará con esponja semi-húmeda para eliminar las imperfecciones dejadas por la llana, dejando una superficie uniforme para recibir la capa de acabado.

- Después de llevar a cabo el floteado de esta capa, se deberá rociar dos o tres ocasiones con agua fresca y limpia toda la superficie para que el recubrimiento obtenga resistencia e impermeabilidad.

CAPA DE ACABADO

Después de 24 hrs., se deberá sellar la superficie PLASTITEX SELLOFONDO (color) o con ADHELATEX diluido 1:3 con agua, dejando secar dicho sellador mínimo 4 hrs. para después aplicar PLASTITEX A-300 o 500 o 1000, aplicando con llana o rodillo según el acabado deseado, cubriendo áreas completas para uniformizar tonos y acabado.



ACABADOS INSTITUCIONALES FONDEO CEMENTOSO - ACABADO ACRILICO IDEAL PARA EXTERIORES

Los rendimientos serán variables según el sustrato y el grano (fino, medio, grueso) para dar el acabado deseado. A continuación se muestran unas tablas con rendimientos aproximados según el sustrato a recubrir:

Material	Concreto	Aplanado	Block	Tabicón
Plastitex Base	2.5 – 3	3 -3.5	4.5 – 5	7 – 8
Plastitex F (liso)	3 – 3.5	3 – 3.5	3 – 3.5	3 – 3.5
Plastitex Stucco	4 – 4.5	4 – 4.5	4 – 4.5	4 – 4.5

Tabla de rendimientos Aproximados en acabados.

Acabado	Panel Tipo Durock	Tablaroca	Poliestireno
Plastitex A- 300 o 500 o 1000			
Acabado Grano Fino	15 a 16 m2	15 a 16 m2	15 a 16 m2
Acabado Grano Medio	13 a 14 m2	13 a 14 m2	13 a 14 m2
Acabado Grano Grueso	9 a 10 m2	9 a 10 m2	9 a 10 m2

OBSERVACIÓN: Los rendimientos indicados en las tablas anteriores son aproximados por lo que recomendamos realizar una muestra sobre el sustrato a recubrir, aplicando el acabado deseado para corroborar los rendimientos reales. Les recomendamos consultar las fichas técnicas de producto, ó bien, al Departamento Técnico de RETEX en caso de existir alguna duda antes ó durante la aplicación de nuestros productos, ya que la presente especificación considera procedimientos generales de aplicación que pueden variar según el grado de dificultad de la obra.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado ó por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados .S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

