

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# REVESTIMIENTO DECORATIVO IMPERMEABLE PARA MUROS

# REVESTIMIENTO DECORATIVO IMPERMEABLE PARA MUROS

El Sistema de Revestimiento para muros interiores y exteriores, es ideal para colocarlo en sustratos porosos de **concreto, mortero y mampostería**, pudiendo eliminar el aplanado, afinado, textura y pintura, en solo dos pasos, los cuales se indicarán a continuación:

## LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Limpieza de la superficie: Se deberá eliminar del sustrato, partículas sueltas, pintura, maderos, clavos y alambres, así como polvo que interfiera con la adherencia del recubrimiento.
- Restaurar oquedades, y eliminar o devastar protuberancias de concreto que sobrepasen de 1 a 2 cm, que provoque aumentar el grosor de la primera capa del recubrimiento.
- En caso de que la superficie sea de concreto y tenga poca o nula la porosidad, deberá lavarse el muro con ácido muriático al 15%, y después lavar con agua y jabón, y retirar con bastante agua para neutralizar al ácido, o abrir la porosidad por un método mecánico (cepillo de alambre, martelinado, carda, etc.).

## APLICACIÓN DEL REVESTIMIENTO

### Primera capa:

- Humedecer la superficie antes de aplicar el **PLASTITEX BASE** gris, el cual se preparará con 10 lts de agua por saco de 40Kg, aplicando con llana hasta cubrir la superficie base.
- Después de aplicado el material, se floteará con esponja húmeda para eliminar las imperfecciones dejadas por la llana, dejando una superficie uniforme para recibir la capa de acabado.
- Después de llevar a cabo el floteado de esta capa, se deberá rociar dos o tres ocasiones con agua fresca y limpia en toda la superficie, para que el recubrimiento obtenga resistencia e impermeabilidad.

Se muestran los rendimientos aproximados según el sustrato a recubrir:

Material	Concreto	Aplanado	Block	Tabicón
Plastitex Base	2.5 – 3.0	3.3 -3.5	4.5 – 5.0	5.0 – 8.5

**NOTA:** Los rendimientos antes mencionados se indican en kg/m<sup>2</sup> y podrán cambiar según la calidad de la superficie, por lo que recomendamos realizar una muestra sobre el sustrato a recubrir para obtener un rendimiento promedio real.


### Segunda capa de acabado:

Después de 8 hrs. de haber aplicado el **PLASTITEX BASE**, se deberá sellar la superficie con **PLASTITEX SELLOFONDO** (color) o con **ADHELATEX** diluido 1:3 con agua, dejando secar dicho sellador mínimo 4 hrs. para después aplicar **PLASTITEX TOP COAT (grano fino, medio, grueso)**, aplicando con llana o rodillo según el acabado deseado, cubriendo áreas completas para uniformizar tonos y acabado.

El rendimiento aproximado en la aplicación con llana según el grano seleccionado será de: grano fino de 10 .12 m<sup>2</sup>/saco de 25 Kg, grano medio de 8 –10 m<sup>2</sup> por saco de 25 Kg. y grano grueso de 7 a 8 m<sup>2</sup> por saco de 25 Kg.

Elaboró: Gerencia de Especificaciones  
Fecha de elaboración: Septiembre 2020  
Última actualización: Septiembre 2020

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97  
Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)  
Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx

Redes Sociales:  Retex / Recubrimientos Texturizados

 Retex Impermeabilizantes

 55 46 15 77 28

 RETEX Recubrimientos Texturizados

[www.retex.com.mx](http://www.retex.com.mx)



## REVESTIMIENTO DECORATIVO IMPERMEABLE PARA MUROS

## IMÁGENES DE REFERENCIA



## OBSERVACIONES

Consulte las Fichas Técnicas de producto, o bien, a Departamento Técnico de RETEX en caso de existir alguna duda antes o durante la aplicación de nuestros productos, ya que la presente especificación considera procedimientos generales de aplicación que pueden variar según el grado de dificultad de la obra. Todos los rendimientos están basados en la práctica para lograr el resultado óptimo del sistema, pero pueden variar de acuerdo a las condiciones de la superficie.


**GARANTÍA DE CALIDAD RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.**


Se extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados .S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Elaboró: Gerencia de Especificaciones  
 Fecha de elaboración: Septiembre 2020  
 Última actualización: Septiembre 2020

[www.retex.com.mx](http://www.retex.com.mx)

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97  
 Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)  
 Asistencia Técnica RETEX: [ventas@retex.com.mx](mailto:ventas@retex.com.mx)

Redes Sociales:  Retex / Recubrimientos Texturizados

 Retex Impermeabilizantes

 55 46 15 77 28

 RETEX Recubrimientos Texturizados

